Revêtements Himfloor - les systèmes en bref

Nom :		Caractéristiques :	Supports :	Domaine d'application :	Classements :
FC450 – Revêtement filmogène		<ul style="list-style-type: none"> - Revêtement mince pigmenté - nuancier RAL - Résine époxy bi-composant - Extrait sec – env. 91% - Application au rouleau / Intérieur - Imperméable - Bonne résistance à l'usure 	<ul style="list-style-type: none"> - Béton - 	<ul style="list-style-type: none"> - Industrie - Parking intérieur - Stockage - Logistique 	
FC600 EXT – Revêtement filmogène		<ul style="list-style-type: none"> - Revêtement mince pigmenté - nuancier RAL - Résine époxy bi-composant sans solvant - Extrait sec – 100% - Résistance à des nombreux produits chimiques - Application au rouleau / Intérieur + Extérieur 	<ul style="list-style-type: none"> - Béton - Chapes ciment - Enrobés - Enrobés percolés - Asphaltes 	<ul style="list-style-type: none"> - Industrie - Parking Extérieur - Stockage - Logistique 	
SL2000 SL3000 SL 4000 SL Flex SL Conductive SL Conductive AS Revêtements autolissants		<ul style="list-style-type: none"> - Revêtement autolissant époxy bi-composant sans solvant - Épaisseur 2 – 6 mm - Résistant à des nombreux produits chimiques - Trafic piéton et industriel - Esthétique, hygiénique, facilement décontaminable - Revêtement sans joint, imperméable, teintes disponibles - Pose rapide, 	<ul style="list-style-type: none"> - Béton - Bois - Asphalte - 	<ul style="list-style-type: none"> - Industrie électronique - Industrie pharmaceutique - Zones de production - Laboratoire alimentaire - Tertiaire 	<p>Classement CSTB</p> <p>Performances mécaniques IPRU 2334</p> <p>Performances chimiques (acides, bases, solvants)</p>
SL PU SL PU Flex Revêtements autolissants		<ul style="list-style-type: none"> - Revêtement sol autolissant résine polyuréthane bi-composant sans solvant - Épaisseur 2 mm - Extrait sec - 100% - Imperméable, résistant à l'usure et à des nombreux produits chimiques, - Idéal pour trafic piéton et engin roulant léger 		<ul style="list-style-type: none"> - Industrie - Ateliers - Laboratoires - Entrepôts - Parkings 	
ML2000 (2mm) ML3000 (3mm) ML4000 (4-4,5 mm) ✓ Classement UPEC U4P4 ✓ Classement Performancier ✓ Classement U4P4S pour agroalimentaire Revêtements talochés		<ul style="list-style-type: none"> - Revêtement sol résine taloché, avec couche de fermeture - Épaisseur 2 à 4 mm - Support humide admissible avec 1^{ère} couche spécifique (pour système en 4mm uniquement) - Très bonne résistance à l'usure, trafic piéton et industriel - Système de revêtement dense, facile à entretenir, finition antidérapante possible (coef. 0,13-0,33 LAB INRS) - Couleur RAL en couche de finition ou système décoratif avec quartz coloré monochrome - Résistance à des nombreux produits chimiques - Variante ESD – Himfloor ML AS / antistatique - Version décorative avec sable quartz coloré (QuartzColor) 	<ul style="list-style-type: none"> - Béton - Asphalte - Enrobés bitumineux percolés (liant spécifique) - Supports base ciment - Carrelage 	<ul style="list-style-type: none"> - Industrie agro-alimentaire - Industrie mécanique - Industrie pharmaceutique - Industrie électronique - Tertiaire - Cantines - Surfaces commerciales - Exposition 	<p>Classement CSTB</p> <p>Sols Industriels</p> <p>Performances mécaniques IPRU (3mm) 3334</p> <p>IPRU (4mm) 4334</p> <p>Performances chimiques (acides, bases, solvants)</p> <p>Classement Réaction au Feu</p>
ML AS (3mm) Revêtement taloché		<ul style="list-style-type: none"> - Revêtement de sol semi-épais multicouche, dissipateur de charges électrostatiques - Revêtement taloché à base de résine époxy bi-composant et charges minérales inertes calibrées - Épaisseur min 3mm - Résistance électrique à la terre : $1x 10^4$ à $1x10^7 \Omega$ (selon norme EN 1081) - Génération de charges particulièrement faibles (inf 10V – « test du marcheur ») - Adapté au trafic piéton et au trafic d'engins industriels roulants - Bonne résistance chimique 	<ul style="list-style-type: none"> - Béton - Supports base ciment 	<ul style="list-style-type: none"> - Industrie électronique 	<p>Classement CSTB</p> <p>Sols Industriels</p> <p>Classement Réaction au Feu</p>
ML PU Cem (5mm) Revêtement talochés		<ul style="list-style-type: none"> - Revêtement sol industriel hautes performances à base de résine polyuréthane pigmentée, ciment et charges minérales inertes - Épaisseur env. 5 mm - Revêtement multicouche structuré recommandé pour sols devant subir des fortes sollicitations chimiques et thermiques - Surface texturée, avec une bonne résistance à l'abrasion et aux impacts mécaniques 	<ul style="list-style-type: none"> - Béton - Supports base ciment - Carrelage 	<ul style="list-style-type: none"> - Industrie agroalimentaire - Industrie chimique - Industrie pharmaceutique 	

Revêtements de sol en résine époxy et polyuréthane Himfloor

<https://www.himfloor.com>

Parc d'Activité des Épineaux, 5 Av. Eugène Freyssinet, 95740 Frépillon

Tél : +33(0)1 61 35 35 05

DS2000 (2-4mm) DS Dissipative Revêtements talochés		<ul style="list-style-type: none"> - Revêtement de sol à base de résine époxy et quartz coloré - Épaisseur 2 à 4 mm - Support humide admissible avec 1^{ère} couche spécifique (pour système en 4mm uniquement) - Très bonne résistance à l'usure, trafic piéton et industriel - Système de revêtement dense, facile à entretenir, finition antidérapante possible (coef. 0,13-0,33 LAB INRS) - Résistance à des nombreux produits chimiques, bonne résistance mécanique - Variante DS Dissipative 	<ul style="list-style-type: none"> - Béton - Supports base ciment - Carrelage 	<ul style="list-style-type: none"> - Industrie agro-alimentaire - Industrie mécanique - Industrie pharmaceutique - Industrie électronique - Tertiaire - Cantines - Surfaces commerciales - Exposition 	Classement CSTB Sols Industriels Performances mécaniques IPRU (3mm) 3334 IPRU (4mm) 4334 Performances chimiques (acides, bases, solvants) Classement Réaction au Feu Classement UPEC U4P4 Classement U4P4S
DS6000 (6-8mm) DS6000 Ext Revêtements talochés		<ul style="list-style-type: none"> - Revêtement de sol décoratif à base de résine époxy et gravier quartz teinté ou marbre naturel - Application en extérieur possible avec liant résistant aux UV - 	<ul style="list-style-type: none"> - Béton - Supports base ciment - Carrelage 		
DS7000 (7mm) Revêtement taloché		<ul style="list-style-type: none"> - Revêtement de sol décoratif à base de résine, marbre naturel, autres matières inertes 	<ul style="list-style-type: none"> - Béton - Supports base ciment - Carrelage 		Classement UPEC U4P4
TF10000 Revêtement taloché		<ul style="list-style-type: none"> - Revêtement mortier taloché à base de résine époxy et charges minérales inertes - Utilisé pour les sols devant subir des sévères sollicitations mécaniques et d'usure - Résistance à l'abrasion, résistance aux chocs - Épaisseur 5-12mm TF-N et TF-RAG, 15-30mm pour TF-ST, 7-15mm TF-C 		Entrepôts de manutention et de stockage, salles des machines, halls de montage et toutes surfaces sollicitées par un trafic lourd.	
TF PUCem Revêtement taloché		<ul style="list-style-type: none"> - Revêtement mortier taloché à base de résine polyuréthane et charges minérales inertes - Recommandé pour les sols devant subir de sévères sollicitations chimiques, thermiques et mécaniques - Conçu pour être appliqué en 6, 9 ou 12mm en fonction des sollicitations thermiques - Bonne résistance aux chocs et à l'abrasion 		Industries agroalimentaires, chimiques, pharmaceutiques, entrepôts de manutention et de stockage, salles des machines, halls de montage et toutes surfaces sollicitées par un trafic important	
GRIP NT Revêtement taloché		<ul style="list-style-type: none"> - Revêtement de sol imperméable anti-usure et antidérapant pour voie et structure circulables à usage routier et piétonnier. - Destiné aux passages où l'on désire imperméabilité, anti-glissance, anti-usure et protection des structures acier, béton ou bois - Antidérapant, imperméable - Le système complètement polymérisé est résistant à l'essence, au gasoil, aux huiles lubrifiantes, aux fluides hydrauliques, à certains hydrocarbures aliphatiques, aux saumures de déverglacage, au kérosène et à des solutions diluées d'acides minéraux et d'alcalins. 		Tabliers de pont, passerelles portuaires, ponts levant, rampes d'accès, quais ...	
Cemtop Revêtements coulés à la pompe		<ul style="list-style-type: none"> - Mortier fluide, autolissant, chape circulaire à base de liants hydrauliques pour sols à usage industriel - Mise en œuvre très rapide permettant la réalisation de grandes surfaces dans la journée - Économique, il permet de rétablir des tolérances de niveau de sol - Sans retrait, permet la réalisation de grandes surfaces sans joint - Autolissant, pas de travaux de finition - Bonne durabilité, le Cemtop résiste très bien au trafic de chariots élévateurs - Perméable à la vapeur d'eau, le Cemtop laisse respirer le support - Produit prêt à l'emploi, s'applique à la pompe de malaxage automatique 			

Revêtements de sol en résine époxy et polyuréthane Himfloor

<https://www.himfloor.com>

Parc d'Activité des Épineaux, 5 Av. Eugène Freyssinet, 95740 Frépillon

Tél : +33(0)1 61 35 35 05